

Hechtprimer NP2 - art. 1055

HP-002

01-04-2009

Omschrijving

Hechtprimer NP2 is speciaal ontwikkeld als hechtingspromotor, voor afdichtingskit en constructie- of montagelijm, op basis van MS-Polymer® - en siliconen technologie, op niet poreuze ondergronden.

Eigenschappen

- Hechtprimer NP2 wordt toegepast, om op die ondergronden waarop de kit zelf niet voldoende hecht een schakel te vormen tussen kit en ondergrond, teneinde de hechting te verbeteren.

Toepassing

- In het algemeen verbetert Hechtprimer NP2 de hechting op niet poreuze ondergronden zoals diverse kunststoffen, metaal, dubbel hard gebakken tegels, zuurvaste, speciaal verdichte tegels etc. Hechtvlakken dienen droog, schoon en draagkrachtig te zijn.
- Hechtprimer NP2 wordt aangebracht door middel van een kwast. Gelijktijdig in dunne laag aanbrengen.

Standaard assortiment

Kleur: Transparant

Verpakking: Blikken van 250ml.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum.

Technische gegevens (typische waarden):

Basis			Silanen
Droge stof gehalte	%		2
Dichtheid	g/ml		0,81
Droogtijd	min	23°C/55%RV	10
Open tijd	uur	23°C/55%RV	24
Vlampunt	°C		12
Viscositeit	mPas		10
Verbruik	ml/m ²		50-100

Applicatiecondities

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +30°C.

Voor gebruik Hechtprimer NP2 goed schudden of mengen. Hechtvlakken dienen droog, schoon en draagkrachtig te zijn. Indien het afdichtingsmateriaal niet binnen de maximale droogtijd kan worden aangebracht, dient opnieuw geprimerd te worden, waarbij de oud e primerlaag vooraf geschuurd moet worden.

Bij toepassing van Hechtprimer NP2 op lichtgekleurde ondergronden kan ondanks het feit dat de primer vrijwel blank is, een donkere kleur optreden. Door afplakken kan men vermijden, dat de primer naast de voeg wordt aangebracht.

Wij adviseren middels een hechtproef de hechting van de kit onder praktijkomstandigheden te controleren.

Bus na gebruik zo snel mogelijk sluiten i.v.m. verharden.

Reinigen

Materiaal: Direct na gebruik met terpentijn of M.E.K

Handen: Met Handenreiniger en/of water en zeep.

Beperkingen

Niet geschikt voor o.a. continue onder water toepassing. Niet geschikt voor o.a. PE, PP, teflon, neopreen en bitumineuze ondergronden, ondergrond altijd op hechting testen! Hechtprimer NP2 kan na verloop van tijd donker verkleuren.

Veiligheid algemeen

Langdurig contact met de huid voorkomen. Wanneer niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en raadpleeg een arts. Een product veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie

De leverancier garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheids-termijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.